

СИЛИКОНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ АХИОМ

	АХИОМ AS205	АХИОМ ASK145	АХИОМ AS206	АХИОМ AS207
Система отверждения нейтральный оксимный	нейтр. оксимный	нейтр. оксимный	нейтр. оксимный	нейтр. оксимный
Напряжение при разрыве, Мпа	2,765	2,765	1,754	1,754
Твёрдость по Шор А, усл. ед.	44	44	29	29
Время образования поверхностной плёнки, мин	7-12	7-12	6	6
Плотность жидкого герметика, г/мл	1,321	1,321	1,072	1,072
Начальная скорость отверждения, мм/сутки	3,88	3,88	3,88	3,88
Удлинение при разрыве при t +23°C по ISO 37, %	260	260	540	540
Температура применения, °С	+5 до +40	+5 до +40	+5 до +40	+5 до +40
Температура хранения, °С	+5 до +35	+5 до +35	+5 до +35	+5 до +35
Термостойкость, °С	-60 до +345	-60 до +345	-50 до +350	-50 до +350
Цвет	Серый	Серый	Красный	Черный
Фасовка	200 мл.	300 мл	200 мл.	200 мл.

ООО "Мир Клея"

Москва, ул. Бусиновская горка, д. 2.

т. +7 (495) 544-39-73, +7 (925) 508-95-80

E-mail: info@mirkleya.ru

<https://super-kley.ru/>

